

HOJA TÉCNICA

PLASTE+PLUS MADERA

Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua.

PROPIEDADES

- Temperatura de aplicación +5°C a +35°C
- Alta calidad
- Buena manejabilidad con espátula
- No merma
- No agrieta
- Bajo olor
- Pintable/Barnizable/Lijable
- Exento de disolventes
- Secado rápido

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADO

Emisión COV

- Reglamento COV francés: Clasificación A+

APLICACIONES

- Reparar y rellenar grietas, agujeros y hendiduras en maderas y paredes.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Tarrina de 250 mL (12uds) Tubo de 100 mL (12uds)
Caducidad	24 meses
Colores	Blanco, haya, cerezo, nogal, roble, pino, wengué, sapelli, teka y natural
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidades	Valores
Consistencia		Pasta tixotrópica
Densidad	g/mL	0.70 ± 0.05

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales porosos empleados en la construcción.

MODO DE EMPLEO

Previo a la aplicación: limpiar la superficie de polvo y suciedad. Humedecer ligeramente la zona a aplicar. Aplicar el producto sobre los huecos a reparar. Para obtener un buen acabado final alisar la superficie con una espátula humedecida en agua. Una vez seco el producto se puede lijar y pintar (en 30 minutos aproximadamente).

LIMPIEZA

Limpieza con agua cuando el producto esté sin endurecer. Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los usuarios deben de conocer y utilizar, la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, Quiadsa las remitirá previa solicitud de éstas o bien se podrán descargar en la página web: www.quiadsa.com

FÁBRICA Y OFICINAS

C/Valdelacueva, s/n 28880 Meco (Madrid)
Tels: +34 902 50 38 39 / +34 91 886 07 51
Fax: +34 91 886 02 72
quiadsa@quiadsa.com