

TITAN

KOLOREA

PINTURA
FACHADAS

- CON CONSERVANTE ANTI-MOHO
- ALTA CUBRICIÓN
- BLANCO INALTERABLE

20 KG / BLANCO MATE

PINTURA FACHADAS

Pintura plástica para exteriores, especial para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Buena resistencia a la intemperie. Con conservante anti-moho.

Secado a 23°C 60% HR: 30-60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR: 6-8 horas

Modo de empleo:



Remover bien la pintura en el envase. Las superficies para pintar deben estar limpias y consistentes. Preservar los envases de temperaturas bajo cero y no aplicar en temperaturas inferiores a 7°C. Aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua y una segunda sin diluir.

Aplicaciones:

Superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pueda tener.

En superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

En superficies ya pintadas en mal estado: eliminar completamente viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.



Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente en conformidad con las reglamentaciones locales, regionales e internacionales. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, C(M)IT/MIT (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Los tratamientos como el lijado, quemado, etc. de la película de pintura pueden crear polvos y/o humos peligrosos. Cuando fuese posible, se debería usar el lijado al agua. Trabajar en zonas correctamente ventiladas. Se deberán usar equipos de protección respiratoria adecuados. Esta mezcla contiene un producto biocida para la preservación de la película seca, a base de IPBC (CAS 55406-53-6), Isoproturon (CAS 34123-59-6) y Terbutrina (CAS 886-50-0). Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 40 g/l. Este producto contiene un máximo de 18 g/l COV.

1234567/01



Akzo Nobel Coatings S.L.U.
Feixa Llarga, 14-20 · Pol.Ind. Zona Franca
08040 Barcelona (España)
Tel. 901 760 250
Servicio de atención técnica 902 241 242

20 Kg
140 m²



El envase
incluye materiales
reciclados.