



# TUBERIA POLIBUTILENO PB POLYSTH











#### Descripción

Los sistemas de tuberías de polibutileno llevan utilizándose con éxito en Europa en instalaciones de tuberías casi 50 años. Las instalaciones de calefacciones por distritos y bajo el suelo siguen funcionando en la actualidad sin problemas.

PolySTH es un sistema de tuberías original. Tiene una gama completa de tubería de polibutileno con diámetros de 15 mm, 22mm y 28 mm.

Material plástico que se distingue por su gran flexibilidad, su elevada resistencia al calor, su baja deformación y su menor dilatación térmica lineal.

Es un sistema rápido y seguro de instalar y necesita menos uniones que los sistemas de tuberías rígidas. Las uniones no necesitan disolventes, soldaduras o llamas.

PolySTH es más resistente a los impactos y los reventones por congelación que los sistemas de tuberías rígidos.

#### **Ventajas**

- Resistente a la corrosión.
- Resistente a la variación de presión (golpe de ariete).
- Baja rugosidad interior, con lo cual, la pérdida de carga es menor.
- Resistente a las heladas.
- · Ligero y manejable.
- Reducción de ruido.

#### **Características**

- Disponible en 15 mm, 22mm y 28 mm.
- Con barrera anti-oxígeno.
- Las tuberías en rollo tienden a quedarse rectas cuando son desenrolladas y hace que el tubo sea mucho más manejable, ya que no tiende a quedarse como un muelle.
- PolySTH es adecuado para todas las aplicaciones de fontanería (agua fría y caliente) y calefacción.
- Los tubos se pueden utilizar en las nuevas instalaciones, así como para la renovación. Puede instalarse empotrado o a la vista.

<sup>\*</sup>Accesorios fabricados y certificados de acuerdo con la norma BS7291/2.





## **TUBERIA POLIBUTILENO PB**

## **POLYSTH**

**Materiales** 

#### 5 CAPAS



- 1. PB
- 2. Adhesivo
- 3. Barrera anti-oxigeno (BAO)
- 4. Adhesivo
- 5. PB

#### **Dimensiones**

Diámetro tubería (mm)	15	22	28
Diámetro interior (mm)	11,6	18	22,8
Espesor de la pared (mm)	1.7	2.0	2.6
Peso (g/m)	70	130	220
Volumen de agua (I/m)	0,110	0.257	0,422





# **TUBERIA POLIBUTILENO PB**

## **POLYSTH**

Condiciones de servicio

Temperatura	20°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C	90°C	114ºC*
Presión (bares)	12,0	11,5	11,0	10,5	9,0	8,0	7,0	6,0	3,0

#### \*Temperatura de mal funcionamiento

Clase de aplicación	Temp. de diseño TD °C	Tiempo a T <sub>D</sub> ª Años	T <sub>máx</sub> . °C	Tiempo a T <sub>máx.</sub> Años	T <sub>mal</sub> . °C	Tiempo a T mal. h	Campo típico de aplicación
1 <sup>a</sup>	60	49	80	1	95	100	Suministro de agua caliente (60°C)
2ª	70	49	80	1	95	100	Suministro de agua caliente (70°C)
Seguid 4 <sup>b</sup> Seguid (Véase la colum	***	2,5 20 25	70 Seguid (Véase la colum	2,5 o por <sub>ona siguiente</sub> )	100	100	Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura
Seguido Seguido (Véase la colum	por 60	14 25 10	90 Segui (Véase la colu	do por mna siguiente)	100	100	Radiadores a alta temperatura

a Cada país puede elegir entre la clase 1 o la clase 2 de acuerdo con su reglamentación nacional.

b Cuando aparezca más de una temperatura de diseño para cualquier clase, los tiempos deben ser añadidos (por ejemplo, el perfil de temperaturas para 50 años para la clase 5 es, 14 años a 20 °C seguido por 25 años a 60 °C, 10 años a 80 °C, 1 año a 90 °C y 100 h a 100 °C).





# **TUBERIA POLIBUTILENO PB**

## **POLYSTH**

Tubería PB en rollos. Con barrera Anti-Oxígeno



Ø	Metros rollo
15	10
15	25
15	50
15	100
22	10
22	25
22	50
28	25
28	50
	15 15 15 15 22 22 22 22 28



Código	Ø	Tiras	Longitud Tira (m)
F64010	15	10	2
F64011	15	10	6
F64012	22	10	2
F64013	22	10	6
F64014	28	10	6

## Clip

