

## FICHA TECNICA

<b>REFERENCIA</b> FIO0232099 * BOBINA FILM 50 CM 23MY (2 KG) C/ETIQ
<b>CARACTERÍSTICAS PRODUCTO</b>
FILM ESTIRABLE
APLICACIÓN MANUAL
COLOR TRANSPARENTE

DIMENSIONES	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD	MÉTODO
- Anchura:	500	+/- 10	mm	PE 002
- Espesor:	23	+/- 10%	µm	PE 001

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	TOLERANCIA	UNIDAD	MÉTODO
- Índice de fluidez:	2,8	---	g/10 min	ISO 1183
- Densidad:	920	+/- 10	kg/m3	ISO 1183
- Fuerza a la rotura:				
DL	>29		Mpa	ASTM D-882
DT	>18		Mpa	ASTM D-882
- Alargamiento a la rotura:				
DL	>400		%	ASTM D-882
DT	>700		%	ASTM D-882

DATOS LOGÍSTICOS	
- Peso bobina:	2 kgs
- Número de rollos caja:	6
- Número de rollos palet:	360
- Número de cajas palet:	60
- Tipo de palet:	800 x 1200 mm x 1800 mm
- Embalaje palet:	Film estirable.

CONTACTO ALIMENTARIO
Este producto esta producido con materia prima que cumple la Legislación Nacional y Comunitaria para contacto alimentario.

Rev. 05/15



Desarrollo  
Asesoría  
Ingeniería  
Agrupación de compras  
Reducción costes

Producción  
Servicio personalizado  
Stock: más de 3500 ref.  
Servicio post-venta  
ISO 9001: 2000



Central: Lligallo de la Lloma,s/n, 43560- La Sénia (Tarragona), Tel: 977 713 562, Fax:977 570 078, info@controlpack.net

Delegación Norte: P.I. Masti Loidi, Pabellón 15, 20100-RENTERIA (Guipúzcoa), Tel: 943 260 964, Fax: 943 522 870, euskopack@controlpack.net

Los datos recogidos en nuestras fichas técnicas, se dan de buena fe, y estan basado en la información recibida por parte del fabricantes, o en las pruebas hechas internamente.

Controlpack Systems, S.L., se reserva la facultad de alterar las propiedades de sus productos, no asumiendo responsabilidad alguna derivada del uso, manipulación o tratamiento a que sean sometidos con posterioridad a su suministro, garantizando exclusivamente las calidades, indicadas expresamente en sus contratos de compraventa.