

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN MUDANZA Y EMBALAJE

MINI FILM ESTIRABLE

06/05/2021



Ref: 40002

Característica	Valores	Unidad medida	Metodo
Espesor	23	Micras	-
Densidad	0,916 – 0,919	g/cm3	ASTM D-1505
Resistencia al impacto	138	G	ASTM D-1709
Esfuerzo inicial	9 / 8	N/mm2	ASTM D-882 B
Carga de rotura	22 / 15	N/mm2	ASTM D/882 B
Elongación a rotura	313 / 403	%	ASTM D-882 B
Elmendorf	2046 / 2924	mN	ASTM D-1922
Preestiro garantizado	145	%	Método Hipac
Preestiro máximo	160	%	Método Hipac
Adhesividad	130	g	Método Hipac