



SIESA
Suministros Industriales y del Embalaje, S.L.
www.siesa.es

C/ d'Àlaba, 140-146, 4º 1º • 08018 Barcelona
Telf. 93 485 06 25 • Fax 93 485 10 12

C/ Gamonal, 5 • 28031 Madrid
Telf. 91 223 73 85 • Fax 91 223 73 85

e-mail: siesa@siesa.es

FICHA TÉCNICA COLA TERMOFUSIBLE

CLASIFICACIÓN: 106 (Barra de cola compuesta por EVA-copolímero)
Ratio bolsa 1kg 7603 R10
Ratio blíster (12 x 11,2 x 100) 7603 R8
Ratio blíster (12 x 11,2 x 200) 7603 R9
Ratio blíster (12 x 7,4 x 100) 7603 R7

APARIENCIA: Barra transparente

PUNTO DE FUSIÓN (°C): 84 ± 4°C

VISCOSIDAD (CPS): 20,000 ± 5,000 AT 170°C

TIEMPO DE APERTURA (seg): 30"

TIEMPO DE AJUSTE (seg): 20"

USO CON TEMPERATURA (°C): Para utilizar en pistolas termoencoladoras

USOS DEL PRODUCTO: En madera, tela, artesanía, cartón, ropa...

COMPOSICIÓN: EVA (Etilen-vinil acetato) copolímero – Cas no. 24937-78-8
Resina sintética – Cas no. 69430-35-9
Cera – Cas no.8002-74-2
El producto no contiene sustancias peligrosas de metales pesados y Formaldehído (metanal).

ATENCIÓN: Todos los datos aquí mostrados, se han obtenido mediante pruebas reales y confiables, pero no se garantiza la exactitud total.

El comprador debe probar el producto para determinar si es el adecuado para su aplicación antes del uso.