



## TITAN PARKINGS

Interiores - Exteriores. Satinado  
COD. 03S

### DESCRIPCION

Pintura acrílica satinada especialmente formulada para proteger y decorar suelos con TRAFICO LIGERO DE VEHICULOS. Posee una gran resistencia al desgaste, gasolina, grasas, detergentes, etc. Efecto antipolvo. Fácil aplanamiento.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Para pintar suelos de cemento, hormigón y otros materiales en parkings privados, garajes, almacenes, talleres, etc. Tanto en interior como exterior.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica modificada		
<b>Color:</b>	Rojo, verde, gris y beige.		
<b>Acabado:</b>	Satinado		
<b>Densidad:</b>	1,17 - 1,20 kg/l		
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	1 - 2 horas		
<b>Repintado:</b>	4 - 6 horas		
<b>Diluyente:</b>	Agua		
<b>Aplicación:</b>	Brocha	Rodillo	Pistola
<b>Dilución:</b>	0 - 5 %	0 - 5%	15 - 20%
<b>Rendimiento:</b>	8 - 9 m <sup>2</sup> /l		
<b>Volumen Sólidos:</b>	31,5 - 32,5 %		
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COVs 138 g/l.		
<b>En envases de:</b>	15l y 4l.		

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, desengrasadas, secas y consistentes.

#### Superficies no pintadas:

**Suelos de cemento:** lavar con una mezcla de ½ lt. de detergente amoniaco y 5 lts. de agua, seguidamente enjuagar bien con agua. En caso de ser completamente lisos, tratar con ácido clorhídrico (salfuman) diluido con dos partes de agua, para abrir poro, enjuagando con agua abundante; dejar secar a fondo (mínimo 48 horas).

**Suelos de hormigón:** lavar con una mezcla de ½ lt. de detergente amoniaco y 5 lts. de agua, seguidamente enjuagar bien con agua. Diluir la primera capa con un 15% de agua. Una vez seca, aplicar una o dos capas.

**Superficies pintadas en buen estado:** limpiar a fondo (desengrasar, eliminar ceras, etc.), lijar hasta matizar, aspirar el polvo y aplicar 1 ó 2 capas de Titán Parkings.

**Superficies pintadas en mal estado:** eliminar totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

Pintura no indicada para aplicar sobre suelos de mosaico brillante.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

**No Aplicar:**

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa  $\geq$  80%

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

