

CIFEC MORTERO REFRACTARIO

Producto en polvo indicado para todo tipo de aplicaciones donde se requiera resistencia al calor.

SOPORTES

- Chimeneas, hornos, paelleros, etc.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa gruesa
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y/o cemento
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



	Agua de amasado 0.25 litros de agua por Kg de enlucido.
	Espesor máximo de aplicación 5 mm
	Vida útil 2 - 3 H

	Rendimiento de 1 Kg de material en 5 mm de espesor 0.18 m ²
	Resistencia térmica 1250 °C
	Tiempo de fraguado 3 - 4 H

	pH 10.0 – 12.0
	Granulometría máxima 1000 micras