



KOLOREA ESMALTE SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

Esmalte sintético uretanado de gran calidad, con un acabado satinado, ideal para el lacado de todo tipo de superficies, tanto interiores como exteriores, especialmente muebles, puertas, ventanas, radiadores etc.

Proporciona un gran rendimiento con una máxima cobertura, lográndose acabados decorativos muy duraderos y resistentes a roces y rayados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rápido secado
- Excelente resistencia a la abrasión
- Elevada dureza

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado	Satinado
Color	Blanco y negro
Densidad	1,12-1,34 kg/L según color
Viscosidad	70 ± 30 s, Copa ISO 6 a 20°
Rendimiento	10 – 12 m ² /L
Diluyente:	Al uso
Secado tacto	3 - 4 horas a 20°C
Repintado	Mínimo a las 10 horas
Secado total	7 días
Contenido COVs	<300 g/L. 2004/42/IIA (d) (300 g/L)

Tanto el tiempo de secado, como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. No podemos garantizar los mismos resultados, al quedar fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación. No haciéndonos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa o mal uso de nuestros productos. Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para asesorarle sobre los productos más adecuados según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.



KOLOREA ESMALTE SATINADO

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Kolorea Esmalte Satinado se puede aplicar, sobre superficies de madera, metal y materiales de construcción en general, a brocha, rodillo o pistola. Es un producto al uso, por lo que no es necesario diluirlo. Si se considera necesario, para aplicar a pistola, se puede diluir con un 10-15% de aguarrás o símil aguarrás.

En superficies nuevas, para una perfecta adherencia se ha de procurar que estén secas, limpias de polvo y grasa y debidamente imprimadas.

Para pintar sobre superficies ya pintadas, si la pintura está en buen estado, bastará con lavar a fondo y lijar ligeramente, pero si está mal adherida, es necesario eliminarla y proceder como sobre superficie nueva.

Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

Para limpiar los útiles de aplicación se recomienda usar disolvente para sintéticos Lepanto o aguarrás.

Es imprescindible aplicar capas finas para conseguir un correcto secado.

PRECAUCIONES

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas superiores a 5°. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°.

Líquidos y vapores inflamables. . Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar somnolencia y vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. No podemos garantizar los mismos resultados, al quedar fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación. No haciéndonos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa o mal uso de nuestros productos. Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para asesorarle sobre los productos más adecuados según las superficies y necesidades que se deseen cubrir.